1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-175415

(43)Date of publication of application: 07.08.1986

(51)Int.CI.

F23Q 7/00

(21)Application number: 60-018158

(71)Applicant: KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

31.01.1985 (72)In

(72)Inventor: ARIKI SHINICHI


NAKANISHI NORIYOSHI TAKENISHI SHINSUKE


(54) CERAMIC GLOW PLUG

(57)Abstract:

of ceramic and metal even at high temperature condition, and the change of the resistant value is small as well as defects such as cracks etc. will not generate on a sintered body, by a method wherein metallic deposit is performed at the exposed part of a takingnout wire either of a negative electrode or a positive electrode. CONSTITUTION: The connection of the exposed part 6 of a negative electrode take-out wire 4 and a contacting metallic tube body 7, and the exposed part of a positive eletrode take-out wire 3 and a positive electrode fittment 5 is press molded, embedding a heating wire 2 such W or Mo, or the electrode take-out wire 4 in ceramic 9 powder such as silicon nitride, SiN etc., and subsequently is calcined by hot press, and the electrode take-out wire 4 is exposed to the outer periphery surface of the heating body 1 by grinding. The metallic plating such as an Ni plating or a Cr plating is applied at the exposed part 10 of this electrode take-out wire 4. Then, Ni plate immerses around the exposed part 10 of the electrode take-out wire 4. After that, the metallization 12 is performed on the surface of ceramic 9, and the contact metallic tube body 7 is connected by silver blazing 13.

PURPOSE: To make gaps are not generated at the connecting parts





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑲ 日本 国特 許 庁 (JP)

⑪特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭61-175415

@Int_Cl_1

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)8月7日

F 23 Q 7/00

7411-3K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

劉発明の名称

セラミツクグロープラグ

②特 頤 昭60-18158

20世 頭 昭60(1985) 1月31日

⁶ 空発明者 竹 西 進 介

⑪出 顋 人 京セラ株式会社 ⑫代 理 人 弁理士高木 義輝

国分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研究所内 国分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研究所内 国分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研究所内 京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22

明細

1、発明の名称

セラミックグロープラグ

2. 特許請求の範囲

(1) 棒状のセラミック発無体の先端側に発無線を埋設し、発無線の両端にそれ形閣種極取出した発無を接続し、発無極取出は変を接続した。 陰電極取出と接続のの機能をセラミック発電極取出とを表験体のは、陰極をは、自己を発性の中間のの外では、陰極をは、ないののがでは、ないのではないのでは、ないのではないのでは、ないではないのではないではないのではないでは、ないではないではないのではないで

(Cr) 金属メッキがニッケル (Ni) またはクロム (Cr) である特許請求の範囲第 1 項記載のセラミックグロープラグ

(3) 金属メッキの厚さが 0.4~13μm である特

許請求の範囲第1項記載のセラミックグロープラ グ

・3.発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、主としてディーゼルエンジンに装着 されるセラミックグローブラグに関するものであ る。

「従来の技術」

従来、この種のセラミックグロープラグは、第3図に示すように棒状のセラミック発熱体 101の 先端側に発熱線 102を埋設し、発熱線 102の両端 にそれぞれ陽電極取出し線 103および陰電極取出 し線 104を接続し、陽電極取出し線 103の他端を セラミク発熱体 101の基端側に露出させて隔極金 具 105と接続し、陰電極取出し線 104の他端をセ ラミック発熱体 101の中間外周部に露出させ、前 記陰電極取出し線 104の露出部 106と接触 ラにして接触金属6体 107を介在させて、セラミ ック発熱体 101を金属外筒 108に内嵌めしている。 陰電極取出し線 104の露出部 106と接触金属

特開昭61-175415 (2)

体 107との接合および陽電極取出し線 103の露出 部と陽極金具 105との接合は、セラミックと金属 との接合になるため、セラミック表面にメタライ ス層を形成した後、銀ロウ層を介在させて金属を 接合している。

「発明が解決しようとする問題点」

があり発熱線の寿命が短かくなったりするという 問題が生じている。

「問題点を解決するための手段」

電極取出し線の蕗出部分に金属メッキを施す。 「実施例」

第1 図に示すように、棒状の変化ケイ素SiN4 などのをラミック発熱体1の先端側に発熱線2を関し、発熱線2の両端にそれぞれ陽電極取出し線4を接続し、陽差端側に移動となる。 は後3 の他端をセラミック発熱体1の差端側に移出させて隔極金具5と接続し、陰極を取出し線4の神間外周部に移出の他端をセラミック発熱体1の中間外周部に接出の他端をセラミック発熱体1の確出を立てなる。

陰電極取出し線4の露出部6と接触金属简体7、 および隔電極取出し線3の露出部と陽極金具5と の接合は以下のようにして行うが、ここでは陰電 極取出し線4と接触金属簡体7との例を第2図に 図示する。

またはHoなどの発熱線2あるいは電極取出し線4を変化ケイ素、Sint などのセラミック 9 粉中に埋め込み、プレス成形し、その後ホットプレスにで焼成し、研削により電極取出し線4が発し、研削面に露出させる。この電極取出し線4の露出の部出のにNiメッキ11あるいはCrメッキなどの金属メッキを施す。すると、露出部10の電極取出し線4のまわりにNiメッキが没入する。その後、セラミック 9 表面にメタライズ12し、接触金属简体7を銀口ウ付け13により接合する。この結果を次の表に示す。

試料	発熱線	・電極取出し線	メッキ	メッキ
No.	の種類		の種類	の厚み
				μ =
1 **		H	NI	(0.3)
2		₩ .	N i	0.4
3		H	Ni	3
4 .		flo .	Нi	5
5		W	Ni	13 .
6 ×		H	. Ni	(15)
7 ×		, H	·Cr	(0.3)
8		H.	Cr	0:4
9		H	Cr	4.
10		No	Cr	. 8
11		No	Cr	13
13 ₩		¥	Cr	(14)
14 🗯		H	-	
15 ×		No	_	_

特開昭61-175415 (3)

発明の範囲外のものである。 上記の表により、露出部にNiメッキ、Crメッキ

分の何れかに金属メッキを施したセラミックグロープラグであり、高温の状態であって、もセラミッックと金属との接合部に陰間が生ずることはなく、従って、電極取出し線および発無線の酸化による抵抗値の変化が少なく、一定の抵抗値を維持したまま長時間使用ができる。電極取出し線および発無線の酸化による体積膨張によって、焼結体にクラック等の欠陥が生ずることがなく耐久性の良いセラミッグロープラグが提供できる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の具体的実施例の概要を示す報 断面図、第2 図は要部拡大断面図、第3 図は従来 のセラミックグロープラグの疑断面図、第4 図は 従来のセラミックグロープラグの製品完成時の要 部の拡大緩断面図、第5 図は第4 図のセラミック グロープラグの高温伏症の要部の拡大緩断面図で ある。

- 1…セラミック発熱体
- · 2 -- 発 熱 線
 - 3…陽電極取出し線

を0.4~13μ の厚さでかけたものはセラミック 9の協結体にクラックを生じてないことが分る。 これは、金属メッキの厚さが 0.3μ以下のときは セラミック 9 と発熱体 2・電極取出し線 4 との間 にメッキがつきにくいためシールが完全でなくな り、金属メッキの厚さが 14μ以上のときは、金属 が膨張すると同時にメッキ層がはがれやすくなる ためである。

「発明の効果」

4…陰電極取出し線

5 …隔極金具

7 … 接続金属简体

8 … 金属外筒

11…Niメッキ (金属メッキ)

出願人 京 セ ラ 株式会社代理人 高 木 義 均

特開昭 61-175415 (4)

